

# Cegietka

**Cegietka** to **regularna, prostokątna kostka brukowa** o gładkiej powierzchni oraz fazowanej krawędzi. **Prosty kształt** sprawia, że jest niezwykle **praktyczna i łatwa w układaniu**, dzięki czemu staje się uniwersalnym narzędziem w rękach każdego brukarza. Cegietka ma bardzo szerokie zastosowanie – doskonale sprawdza się na **chodnikach, drogach dojazdowych, parkingach czy ścieżkach rowerowych**.



## Warianty kolorystyczne

### Standard



grafit

szary

czerwony



## Zalecenia i informacje:

**Grubość 4:** Zabudowa zgodna ze sztuką budowlaną. Nie stosować na nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy oraz o dużym natężeniu ruchu pieszego.

**Grubość 6:** Zabudowa zgodna ze sztuką budowlaną. Nie stosować na nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy powyżej 3,5t. Zastosowanie przy obciążeniu ruchem samochodowym do 3,5t uwarunkowane jest wykonaniem podbudowy zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w dokumentacji produktu.

**Grubość 8:** Zabudowa zgodna ze sztuką budowlaną. Zastosowanie przy obciążeniu ruchem samochodowym powyżej 3,5t i obciążeniu ruchem ciężkim KR3 uwarunkowane jest wykonaniem podbudowy zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w dokumentacji produktu.

Wszystkie nawierzchnie należy wykonywać zgodnie z wytycznymi Ministra właściwego ds. transportu (Katalog WR-D-63).

Producent dopuszcza wykonanie warstwy wyrównawczej pod nawierzchnię jako podsypki piaskowej lub piaskowo-cementowej. Dopuszczalne jest również układanie kostki brukowej zgodnej z PN-EN 1338 na wysiewce kamiennej o uziarnieniu do 5 mm z poniższymi zastrzeżeniami:

- warstwa rozplantowanej, niezagęszczonej wysiewki powinna mieć grubość minimum 7 cm (w celu zniwelowania normowych różnic wysokości kostek); zagęszczanie nawierzchni powinno odbywać się dopiero po ułożeniu kostki brukowej;
- na wysiewkę stosować tylko kruszywo naturalne, niereaktywne; nie stosować kruszyw odpadowych pokopalnianych, pohutniczych, kruszyw silnie reaktywnych – ze względu na możliwość wystąpienia plam i przebarwień na kostce brukowej (poprzez podciąganie kapilarne zanieczyszczeń z kruszywa);
- w przypadku wystąpienia dużych spadków nawierzchni lub intensywnego ruchu kołowego należy zastosować kotwy zapobiegające przemieszczaniu kostek brukowych; kotwy należy stosować zgodnie z zaleceniami ich producentów (np. system ISATEC® – STOP firmy ROMEX ul. Kozia 65 Lok. 4, 54-103 Wrocław).


**Rodzaj fazy:** faza / bez fazy (opcja tylko dla gr. 8cm)

**Odstępniki dystansowe:** klasycznej wielkości

**Szerokość fugi:** 3-5 mm

**Technologia wykonania:** dwuzasypowa

## Kształty i wymiary



## Szczegóły produktu

**Ilość elementów we wzorze:** 1

**Wygląd:** płaska powierzchnia proste brzegi

**Grubość w cm:** 4, 6, 8

**Format:** średnia

**Przeznaczenie:** drogi, podjazd/parking, chodnik, taras, ogród/ścieżki/alejki

**Obciążenia:** ruch pieszcy, ruch pojazdów do 3,5 tony, ruch pojazdów powyżej 3,5 t, ruch ciężki - małe natężenie (KR3), ruch pojazdów powyżej 3,5 tony (tylko gr. 8 cm), ruch ciężki - małe natężenie KR3 (tylko gr. 8 cm)

**Materiał:** beton wibroprasowany

## Dane logistyczne

### Waga palety [kg]

4 cm : **1380**

6 cm : **1380**

8 cm : **1520**

### Ilość m2 na palecie

4 cm: **15,12**

6 cm: **10,8**

8 cm: **8,64**

### Ilość warstw na palecie

4 cm: **14**

6 cm: **10**

8 cm: **8**

**Ze względów technologicznych waga palety może ulec zmianie.**

Zobacz ten produkt online w swoim smartfonie

