

Podwójne T

Kostka brukowa Podwójne T ma kształt, który cieszy się popularnością na powierzchniach **narażonych na duże obciążenia**. Swoim wyglądem przypomina **dwuteownik**. Produkowana jest w dwóch wariantach: **z fazą i bez fazy**. Dzięki swoim właściwościom, czyli wzajemnemu zazębieniu się sąsiadujących ze sobą kostek, doskonale nadaje się do układania na **rozległych powierzchniach przemysłowych, parkingach czy stacjach benzynowych**.



Warianty kolorystyczne

Standard



grafit

szary

czerwony



UWAGA: Produkty niebędące w stałym asortymencie, dostępne jedynie na indywidualne zamówienie: kostki grubości 8 cm bez fazy oraz 10 cm w opcji z fazą oraz bez fazy.

Zalecenia i informacje:

Grubość 6: Zabudowa zgodna ze sztuką budowlaną. Nie stosować na nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy powyżej 3,5 t. Zastosowanie przy obciążeniu ruchem samochodowym do 3,5t uwarunkowane jest wykonaniem podbudowy zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w dokumentacji produktu.

Grubość 8: Zabudowa zgodna ze sztuką budowlaną. Zastosowanie przy obciążeniu ruchem samochodowym powyżej 3,5t i obciążeniu ruchem ciężkim KR4 uwarunkowane jest wykonaniem podbudowy zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w dokumentacji produktu.

Grubość 10: Zabudowa zgodna ze sztuką budowlaną. Zastosowanie przy obciążeniu ruchem samochodowym powyżej 3,5t i obciążeniu ruchem ciężkim KR5 uwarunkowane jest wykonaniem podbudowy zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w dokumentacji produktu.

Wszystkie nawierzchnie należy wykonywać zgodnie z wytycznymi Ministra właściwego ds. transportu (Katalog WR-D-63).

Producent dopuszcza wykonanie warstwy wyrównawczej pod nawierzchnię jako podsypki piaskowej lub piaskowo-cementowej. Dopuszczalne jest również układanie kostki brukowej zgodnej z PN-EN 1338 na wysiewce kamiennej o uziarnieniu do 5 mm z poniższymi zastrzeżeniami:

- warstwa rozplantowanej, niezagęszczanej wysiewki powinna mieć grubość minimum 7 cm (w celu zniwelowania normowych różnic wysokości kostek); zagęszczanie nawierzchni powinno odbywać się dopiero po ułożeniu kostki brukowej;
- na wysiewkę stosować tylko kruszywo naturalne, niereaktywne; nie stosować kruszyw odpadów pokopalnianych, pohutniczych, kruszyw silnie reaktywnych – ze względu na możliwość wystąpienia plam i przebarwień na kostce brukowej (poprzez podciąganie kapilarne zanieczyszczeń z kruszywa);
- w przypadku wystąpienia dużych spadków nawierzchni lub intensywnego ruchu kołowego należy zastosować kotwy zapobiegające przemieszczaniu kostek brukowych; kotwy należy stosować zgodnie z zaleceniami ich producentów (np. system ISATEC® – STOP firmy ROMEX ul. Koźia 65 Lok. 4, 54-103 Wrocław)

Rodzaj fazy: faza / bez fazy (opcja dostępna dla kostki gr. 8 i 10 cm)

Odstępniaki dystansowe: klasycznej wielkości

Szerokość fugi: 3-5 mm

Technologia wykonania: dwuzasypowa

Szczegóły produktu

Ilość elementów we wzorze: 1

Wygląd: płaska powierzchnia proste brzegi, kształt zbliżony do dwuteownika

Grubość w cm: 6, 8, 10

Format: średnia

Przeznaczenie: podjazd/parking, chodnik, taras, ogród/ścieżki/alejki, drogi

Obciążenia: ruch pieszy, ruch pojazdów do 3,5 tony, ruch pojazdów powyżej 3,5 t, ruch ciężki - małe natężenie (KR3), ruch ciężki - KR 4, ruch ciężki - KR 5, ruch ciężki - duże natężenie KR5 (tylko gr.10 cm), ruch ciężki - duże natężenie KR4 (tylko gr. 8 i 10 cm)

Dane logistyczne

Waga palety [kg]

6 cm: **1310/1380**

8 cm (faza): **1390/1480**

8 cm (bez fazy) : **1480**

10 cm : **1360**

Ilość m2 na palecie

6 cm: **10,28**

8 cm (z fazą): **8,23**

8 cm (bez fazy): **8,69**

10 cm: **6,52**

Ilość warstw na palecie

6 cm: **10**

8 cm : **8**

10 cm: **6**

Ze względów technologicznych waga palety może ulec zmianie.

Zobacz ten produkt online w swoim smartfonie

